



DISPERZNÍ INTERIÉROVÁ STRUKTUROVATELNÁ BARVA
NA SÁDROKARTON A OMÍTKY
INTERBAL VI. - DEKORAČNÍ (plněná pískem)

VLASTNOSTI

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL VI. je bílá, matná, rychle schnoucí, vodou ředitelná barva, odolná proti plesnivění, perfektně roztíratelná a s velmi vysokou krycí schopností. Nátěr je omyvatelný podle aplikované normy DIN 53778. Různých struktur nátěru se dosahuje použitím různých typů válečků.

POUŽITÍ

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL VI. se používá k nátěrům sádrokartonu, vápenocementových omítek, azbestocementových desek, zdiva, dřevovláknitých, dřevotřískových a cementotřískových desek, panelů z lehčených hmot, papíru, strukturních tapet a tapet ze skleněných vláken.

INTERBAL VI. není určena k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, pitnou vodou a k nátěrům dětských hraček.

SLOŽENÍ

Směs pigmentů a plniv ve vodné disperzi polyakrylátů s přísadou biocidů.

BAREVNÉ ODSÍNY

Nenormalizovaný bílý.

Barevné odstíny se dosahují přidáním tónovacích barev HETCOLOR nebo po odzkoušení jinými pastami.

PODKLAD

Podklady musí být rovné, pevné, tasmelené, zabroušené, čisté, suché, zbavené prachu a všech ulpěných nečistot, mastných skvrn a nesoudržných vrstev.

PŘÍKLAD PRACOVNÍHO POSTUPU

1. Odstranění nepřilnavého nátěru a očištění celého podkladu.
2. Savé podklady se předem penetrují penetračním a impregnačním akrylátovým nátěrem nebo naředěnou barvou INTERBAL VI.
3. Po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanáší krycí nátěry v 1 až 2 vrstvách neředěnou barvou na sádrokarton a omítky INTERBAL VI.
4. Interval mezi jednotlivými nátěry 4 až 24 hodin v závislosti na teplotě podkladu a okolního prostředí, vždy ale po zaschnutí předchozího nátěru.

NANÁŠENÍ

Válečkem, stříkáním.

VYDATNOST

0,5 až 2 m² z 1 kg INTERBALU VI. na hotový nátěr.

SKLADOVATELNOST

PN-H-003-92, záruční doba 12 měsíců od data výroby.

Během přepravy a skladování chraňte před mrazem !

Barva je v tekutém stavu nehořlavá.

BALENÍ

8 kg, 15 kg, 25kg v kbelíku z plastu.

HYGIENICKÝ POSUDEK

Vydán hlavním hygienikem České republiky, Praha, pod značkou HEM-3435-3.4.95.

EKOLOGICKÝ PŘIJATELNÝ VÝROBEK

Disperzní interiérová barva na sádrokarton a omítky INTERBAL VI.:

- je bezrozpuštědlová, neobsahuje sloučeniny chrómu a olova a volný formaldehyd
- zaschlé zbytky barvy lze skladovat na schválené skládce spolu s domácím odpadem

Na disperzní interiérovou barvu INTERBAL VI. - dekorační byl vydán certifikát č. C / 423 / 98.

C

DISPECHEM spol. s r.o., Dolní Poříčí 23, 679 62 Křetín
IČO: 46968571



Interiérové a fasádní barvy

DIČ: 285-46968571
IČO: 46968571
Účet: 1362422379/0800

Office: DISPECHEM spol. s r.o.
Pražská ul. 4
679 61 Letovice

tel.: 516 47 40 70
fax: 516 47 60 91
dispechem@dispechem.cz
www.dispechem.cz
